

HANGZHOU TONSUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

КОМНАТА 2701, RC LAND, N° 1499, ХАНСИН-РОУД, 311100 РАЙОН ЮХАН, ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ
ТЕЛ.: 0086-572-8322122, ФАКС: 0086-572-8086617 ТЕЛ.: 0086-572-8322122, ФАКС: 0086-572-8086617

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ОКСИД ЖЕЛЕЗА КОРИЧНЕВЫЙ 660НОМЕР ПАРТИИ: 2602261

Товары	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
Fe2O3 %	>88	88.54
ВЕЩЕСТВО, ЛЕТУЧЕЕ ПРИ 105 °C %	<1.0	
ПОГЛОЩЕНИЕ МАСЛА %	15-35	20.4
ЗНАЧЕНИЕ PH	4-7	4.66
ПРОСЕИВАНИЕ ОСТАТКОВ %	<0.5	0.41
РАСТВОРИМОЕ ВЕЩЕСТВО В ВОДЕ %	<0.5	0.32
СИЛА %	95-105	100.02

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ОКСИД ЖЕЛЕЗА КРАСНЫЙ 130НОМЕР ПАРТИИ: 2602262

Товары	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
Fe2O3 %	>96	96.04
ВЕЩЕСТВО, ЛЕТУЧЕЕ ПРИ 105 °C %	<1.0	
ПОГЛОЩЕНИЕ МАСЛА %	15-25	20.4
ЗНАЧЕНИЕ PH	3-7	3.8
ПРОСЕИВАНИЕ ОСТАТКОВ %	<0.3	0.23
РАСТВОРИМОЕ ВЕЩЕСТВО В ВОДЕ %	<0.5	0.24
СИЛА %	95-105	100.21

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ОКСИД ЖЕЛЕЗА ОРАНЖЕВЫЙ 960НОМЕР ПАРТИИ: 2602263

Товары	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
Fe3O4 %	>88	88.54
ВЕЩЕСТВО, ЛЕТУЧЕЕ ПРИ 105 °C %	<1.0	
ПОГЛОЩЕНИЕ МАСЛА %	20-35	21.65
ЗНАЧЕНИЕ PH	3-7	4.55
ПРОСЕИВАНИЕ ОСТАТКОВ %	<0.3	0.23
РАСТВОРИМОЕ ВЕЩЕСТВО В ВОДЕ %	<0.5	0.4
СИЛА %	95-105	100.6

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ОКСИД ЖЕЛЕЗА ЧЕРНЫЙ 777НОМЕР ПАРТИИ: 2602264

Товары	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
Fe3O4 %	>92	92.6
ВЕЩЕСТВО ЛЕТУЧЕЕ ПРИ 105 °C %	<1.0	
ПОГЛОЩЕНИЕ МАСЛА %	15-25	16.24
ЗНАЧЕНИЕ PH	4-8	4.55
ПРОСЕИВАНИЕ ОСТАТКОВ %	<0.4	0.36
РАСТВОРИМОЕ ВЕЩЕСТВО В ВОДЕ %	<0.5	0.4
СИЛА %	95-105	100.03

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ОКСИД ЖЕЛЕЗА ЧЕРНЫЙ 722НОМЕР ПАРТИИ: 2602265

Товары	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
Fe304 %	>92	92.14
ВЕЩЕСТВО, ЛЕТУЧЕЕ ПРИ 105 °C %	<1.0	0.74
ПОГЛОЩЕНИЕ МАСЛА %	15-25	20.1
ЗНАЧЕНИЕ PH	4-8	5.4
ПРОСЕИВАНИЕ ОСТАТКОВ %	<0.4	0.36
РАСТВОРИМОЕ ВЕЩЕСТВО В ВОДЕ %	<0.5	0.32
СИЛА %	95-105	100.1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ОКСИД ЖЕЛЕЗА ЧЕРНЫЙ 725НОМЕР ПАРТИИ: 2602266

Товары	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
Fe304 %	>92	92.06
ВЕЩЕСТВО, ЛЕТУЧЕЕ ПРИ 105 °C %	<1.0	0.77
ПОГЛОЩЕНИЕ МАСЛА %	15-25	18.2
ЗНАЧЕНИЕ PH	4-8	5.1
ПРОСЕИВАНИЕ ОСТАТКОВ %	<0.4	0.32
РАСТВОРИМОЕ ВЕЩЕСТВО В ВОДЕ %	<0.5	0.37
СИЛА %	95-105	100.12

杭州统成科技发展有限公司

HANGZHOU TONSUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

211 zn